Bottsa, AG für Bastelartikel **8548 Ellikon**
Tel: 052 375 26 26 Fax: 052 375 26 27

Instruction d' emploi de Granulat

Prélevez le Granulat à la cuillère de la boîte de stockage et mettez le dans un moule métallique, un moule en fil de fer ou un petit moule de découpage. Vous déterminez ainsi déjà par le choix et l'arrangement des granulés l'aspect futur du disque ou de la pièce de décoration. Le moule ne doit pas être couvert de plus de 4 à 5 mm de Granulat en hauteur. Il sera posé sur la tôle du four. Travaillez au début à une température de 190°C, ou si vous avez un petit four, avec la chaleur d'en haut et d'en bas. Vu que chaque four chauffe différement, vérifiez si cette température est suffisante pour faire fondre les granulés. Augmentez la température si nécessaire. Si vous utilisez un petit four, le Granulat commencera à fondre déjà au bout de 5 minutes; en travaillant avec un four plus grand, il faudra 15 à 20 minutes pour y arriver. En fondant, les granulés forment une masse liquide ayant une surface uniforme et lisse. Vous pouvez observer la procédure par la vitre da la porte du four. Une fois le produit fondu, arrêtez le four et attendez encore env. 5 minutes. La première pièce de décoration peut être sortie du four et démoulée au bout de 10 minutes. Attention en sortant le moule pour ne pas vous brûler. Le démoulage est plus facile, dés que l' ensemble est un peu refroidi. Le moule est immédiatement réutilisable.

Nouvelle technique d'utilisation : Granulat à fondre

Il est maintenant possible de recouvrir des verres, des vases en verre et en céramique, des bols, des récipients en verre, en céramique, en grès et en métal d'une glaçure transparente ou opaque, les rendant uniques et précieux.
Pour cela, utilisez la laque adhésive (art. 524 002) hautement résistante à la chaleur que vous appliquerez directement du flacon. Vu que la laque adhésive est non-gouttante, il est possible de recouvrir des surfaces avec des décorations différentes, telles que points, traits, écritures ou ornements ou de garnir le bord du verre d'une large bordure. Tout est possible, et beaucoup d'idées vous viendront par la suite, une fois que vous aurez terminé les premières pièces. L'appétit vient en mangeant!
Posez votre verre ainsi décoré dans le four et réglez la température à 190 à 200°C. Au bout d'un temps relativement court vous pouvez constater en regardant par la vitre de la porte que les petits cristaux commencent à fondre. Au début ce sont des petits points en forme de demi-sphère qui se forment. Si ce décor vous plait, vous pouvez arrêter le four et le processus est terminé. Par contre, il est également possible de continuer avec ce processus. En fondant, les petits points se lient et vous obtenez une surface comme du cristal ayant l'aspect très précieux. Il est possible d'arrêter alors le four ou de continuer encore. Les cristaux devenus presque liquides coulent alors l'un dans l'autre, formant une surface lisse et homogène. Si vous avez appliqué différentes couleurs, celles-ci se mèlent en donnant des effets spéciaux.
Comme dèjà conseillé, observez votre pièce dans le four et arrêtez le dès que l'effet souhaité est obtenu. Par la suite, la glaçure devient si molle que - indépendemment de la quantité appliquée il y a des gouttelettes qui se forment coulant vers le bas. Ceci donne également des effets particuliers.
L'effet de ces verres est encore rehaussé sous l'influence de la lumière. C'est la raison pour laquelle ils sont volontiers utilisés comme lanternes ou abat-jours.
Pour des récipients, tels que cruches ou vases en céramique, il est possible d'utiliser des couleurs opaques - or, argent, blanc ou noir - vous permettant d'obtenir des effets astucieux en les laissant couler l'une dans l'autre.
Une fois le processus terminé, arrêtez votre four mais laissez votre objet dedans. En le sortant immédiatement, vous pouvez vous brûler.
Par ailleurs, il est possbile que par le changement brusque de la température votre verre se fissure.
Donc: il est absolument nécessaire de laisser le verre terminé encore au moins pendant 10 minutes dans le four. Au bout de ce temps, vous pouvez insérer un morceau de bois entre la porte pour la garder ouverte d'un cm env. Cinq minutes plus tard, sortez le verre et admirer votre chef-d'oeuvre. Il vous plaira certainement et vous incitera de continuer.
La laque adhésive est non-toxique. Aucun gaz toxique ne se forme même au moment de la cuisson. Il est donc possible de laisser travailler des enfants avec ce produit, bien sûr sous la surveillance d'une grande personne.

Bottsa, AG für Bastelartikel **8548 Ellikon**
Tel: 052 375 26 26 Fax: 052 375 26 27

Laque adhésive

524 001 Granulat-Haftkleber 20ml, canette
524 002 Granulat-Haftkleber 50ml, flacon

Moules

524 007 Granulatschmelzform rund 75mm
524 010 Granulatschmelzform rund 100mm
524 014 Granulatschmelzform rund 140mm
524 019 Granulatschmelzform rund 195mm
524 023 Granulatschmelzform rund 230mm
524 032 Granulatschmelzform rund 320mm
524 042 Granulatschmelzform 110x170mm
524 043 Granulatschmelzform 140x195mm
524 044 Granulatschmelzform 150x150mm

524 050 **Alustreifen** Btl mit 3 Stk à 45cm

Granulat, ca.110g

524 105 Granulat multicolore
524 110 Granulat transparent
524 115 Granulat blanc
524 120 Granulat jaune
524 130 Granulat orange
524 140 Granulat rouge
524 145 Granulat rose
524 146 Granulat aubergine
524 150 Granulat violet
524 154 Granulat aqua/turquoise
524 156 Granulat bleu clair
524 160 Granulat bleu
524 167 Granulat vert clair
524 170 Granulat vert
524 180 Granulat brun
524 190 Granulat noir
524 191 Granulat argent
524 192 Granulat or

524 205 **Granulat 1000g** multicolore
524 210 Granulat 1000g transparent
524 215 Granulat 1000g blanc
524 220 Granulat 1000g jaune
524 230 Granulat 1000g orange
524 240 Granulat 1000g rouge
524 245 Granulat 1000g rose
524 246 Granulat 1000g aubergine
524 250 Granulat 1000g violet
524 254 Granulat 1000g aqua/turquoise
524 256 Granulat 1000g bleu clair
524 260 Granulat 1000g bleu
524 267 Granulat 1000g vert clair
524 270 Granulat 1000g vert
524 280 Granulat 1000g brun
524 290 Granulat 1000g noir
524 291 Granulat 1000g argent
524 292 Granulat 1000g or